



Rhinoxx

Isolatie voor platte daken



Productomschrijving

Drukvastе dakisolatieplaat van rotswol met zeer goede beloopbaarheidsprestaties en voorzien van een glasvlies van 300 g/m². Geïntegreerde harde toplaag door unieke Dual Density productietechnologie.

Toepassing

- Met de vlam gelaste dakafdichtings-systemen;
- Koudverkleefing van zowel kunststof als bitumineuze dakafdichtingssystemen;
- Mechanisch bevestigde dakafdichtings-systemen;
- Met warme bitumen gekleefde dakbedekkingssystemen;
- Losliggende dakafdichtingssystemen met ballast;
- Rhinoxx kan gelijmd, mechanisch bevestigd of los geplaatst met ballast toegepast worden.

Rhinoxx

Isolatie voor platte daken

Productvoordelen

- EUROCLASS A2-s1, d0, volgens EN 13501-1;
- Zeer goed beloopbare dakisolatieplaat;
Ponsweerstand ≥ 210 kPa en drukvastheidsklasse UEAtc-C;
- Dimensiestabiele dakisolatieplaten die niet krimpen of schotelen door verschillen in temperatuur of vochtigheid. Hierdoor ontstaan geen koudebruggen of spanningen in de dakafdichting;
- Hoge warmtecapaciteit, waardoor een snelle opwarming van het dak wordt tegengewerkt. De temperatuur in een gebouw loopt minder snel op in de zomer en koelt minder snel af in de winter (faseverschuiving);
- Optimale geluidsisolatie door geluidabsorberende werking van rotswol;
- Snel en makkelijk verwerkbaar;
- Rechtstreekse verkleving op glasvliesbekleding;
- Dampdrukverdelende laag overbodig door dampopenheid rotswol.

Algemene eigenschappen ROCKWOOL rotswol

- Uitstekend thermisch isolerend, niet onderhevig aan krimp of uitzetting waardoor koudebruggen worden voorkomen. Geen thermische veroudering en dus constante isolerende prestaties gedurende de hele levensduur van het gebouw;
- Onbrandbaar, veroorzaakt vrijwel geen rookontwikkeling en geen giftige gassen bij brand. Bestand tegen temperaturen tot boven de 1.000°C . Veroorzaakt geen flash-over.
Beste brandreactieclassificatie EUROCLASS A1, volgens EN 13501-1;
- Zeer geluidabsorberend en verhoogt de geluidsisolatie van een constructie;
- Milieuvriendelijk, natuurlijk materiaal en volledig recycleerbaar.
Draagt in belangrijke mate bij aan de duurzaamheid van gebouwen;
- Waterafstotend, niet-hygroscopisch en niet-capillair;
- Chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen corrosie;
- Geen voedingsbodem voor schimmels.

Assortiment en R_D waarden

Dikte (mm)	R_D ($\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$)	Dikte (mm)	R_D ($\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$)
50*	1,25	110	2,75
60	1,50	120	3,00
70	1,75	130	3,25
80	2,00	140	3,50
90	2,25	150	3,75
100	2,50	160	4,00

* Mono densiteit

Afmetingen: 2.000 x 600 mm en 1.000 x 600 mm

Magelijke diktes: 50-160 mm

Technische informatie


	Waarde	Norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,040 W/m.K	EN 12667
Brandreactie - EUROCLASS	A2-s1, d0	EN 13501-1
Waterabsorptie	WS ($\leq 0,50$ kg/m ²)	EN 1609
Dampdiffusieweerstandsgetal	$\mu \sim 1,0$	
CE-markering	Ja	
Technische Goedkeuring	ATG	



Mechanische prestaties

	Waarde	Norm
Druksterkte bij 10% vervorming (kPa)	Min. 60	EN 826
Delaminatie (kPa)	Min. 15	EN 1607
Pointload (N)	Min. 1.050	EN 12430
Ponsweerstand (kPa)	Min. 210	EN 12430
Drukvastheidsklasse	C	UEAtc 4.5.1
Uitkraging		
Isolatie dikte < 80 mm	150 mm	UEAtc 4.5.2
Isolatie dikte ≥ 80 mm	2 x dikte	UEAtc 4.5.2
Vrije overspanning	3 x dikte	UEAtc 4.5.3

Thermische prestaties




1. Onderconstructie beton, dikte 200 mm,
 $\lambda_{\text{reken}} = 0,080 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$
2. Dampremmende laag, bitumineus 3 mm /
 $R = 0,00 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$
3. Rhinoxx, partieel gekleefd
4. Dakbedekking bitumineus, koud verkleefd met bitumineuze koudlijm of kunststof, koud verkleefd met kunststoflijm /
 $R = 0,035 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$

Dakopbouw op beton

dikte 200 mm, $\lambda = 2,5 \text{ W}/\text{m}\cdot\text{K} + \text{V3}$ damp scherm + 2-laags bitumen roofing (3+4 mm) + ballast

Dikte (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
U_c (W/m ² ·K)	0,73	0,61	0,47	0,38	0,32	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16	0,15



1. Onderconstructie geprofileerde stalen platen, dikte 0,75 mm, $\lambda_{\text{reken}} = 50 \text{ W}/\text{m}\cdot\text{K}$
2. Dampremmende en luchtdichte laag, bijvoorbeeld P3, $R = 0,15 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$
3. Rhinoxx, direct mechanisch bevestigd met 4 kunststof tule bevestigings in combinatie met stalen schroeven per m², of met 4 stalen bevestigings per m², Ø 4,8 mm (kern Ø 3,9 mm), $\lambda_{\text{reken}} = 50 \text{ W}/\text{m}\cdot\text{K}$
4. Dakbedekking bitumineus, koud verkleefd met bitumineuze koudlijm of kunststof, koud verkleefd met kunststoflijm /
 $R = 0,035 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$

Dakopbouw op geprofileerde stalen platen, mechanisch bevestigd


dikte 0,75 mm + P3 damp scherm + 2-laags bitumen roofing mechanisch bevestigd

- met kunststof tule bevestigings met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm)	50	60	80	100	120	140	160	170	180	200	220	240	260
U_c (W/m ² ·K)	0,79	0,66	0,49	0,40	0,33	0,28	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18	0,17	0,15
Lengte Tule (mm)	30	40	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240

- met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm)	50	60	80	100	120	140	160	170	180	200	220	240	260	270
U_c (W/m ² ·K)	0,79	0,66	0,50	0,40	0,34	0,29	0,26	0,24	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16	0,15



1. Onderconstructie in multiplexplaten, dikte 22 mm, $R = 0,129 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$
2. Dampremmende laag, bitumineus 3 mm /
 $R = 0,00 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, gekleefd
3. Rhinoxx, direct mechanisch bevestigd met 4 kunststof tule bevestigings in combinatie met stalen schroeven per m², of met 4 stalen bevestigings per m², Ø 4,8 mm (kern Ø 3,9 mm), $\lambda_{\text{reken}} = 50 \text{ W}/\text{m}\cdot\text{K}$
4. Dakbedekking bitumineus, koud verkleefd met bitumineuze koudlijm of kunststof, koud verkleefd met kunststoflijm /
 $R = 0,035 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$

Dakopbouw op houten platen, mechanisch bevestigd

met PE-folie damp scherm + 1,2 mm kunststof dakbaan mechanisch bevestigd

- met kunststof tule bevestigings met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
U_c (W/m ² ·K)	0,74	0,63	0,47	0,38	0,32	0,28	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15
Lengte Tule (mm)	30	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

- met stalen schroeven, 4 stuks per m², kern Ø 3,9 mm

Dikte (mm)	50	60	80	100	120	140	160	170	180	200	220	240	260	270
U_c (W/m ² ·K)	0,75	0,63	0,48	0,39	0,33	0,28	0,25	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15

Dikte (mm)	50	60	80	100	120	140	160	170	180	200	220	240	260	270
R_p (m ² ·K/W)	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	6,75

Windkistproeven

ROCKWOOL onderwerpt haar producten die worden verwerkt in daksystemen aan windsimulatie testen conform de Europese richtlijnen. De testresultaten worden met behulp van veiligheidsfactoren omgezet in rekenwaarden. Deze rekenwaarden moeten dan in de betreffende situatie boven de berekende normwindbelasting liggen.

Maximale rekenwaarde W_{adm} windweerstand totaal systeem is laagste waarde uit (1) en (2) met veiligheidscoëfficiënt 1,5 voor België en Groot Hertogdom Luxemburg.

Bevestigingscode	Rhinoxx of Rhinoxx Afschot isolatieplaten	Rekenwaarde (1) W_{adm}
MV in staalplaat 0,75 mm dik	Kunststof tules Eurofast TLK5-75-xxx (lengte 35 - 185 mm) met stalen schroeven \varnothing 4,8 mm (lengte 70 - 300 mm)	650 N per bevestiger
MV in staalplaat 0,75 mm dik	Kunststof tules Guardian R75 (lengte 20 - 330 mm) met stalen schroeven \varnothing 4,8 mm PS 4,8 (lengte 60 - 110 mm)	650 N per bevestiger
MV in staalplaat 0,75 mm dik	Stalen drukverdeelplaatjes 70x70 mm x 1 mm (SFS IF/IFT) + schroeven \varnothing 4,8 mm (SFS IR2) (lengte 80 - 160 mm)	625 N per bevestiger
MV in staalplaat 0,75 mm dik	Andere stalen schroeven \varnothing 4,8 mm met boorpunt De dikte van het verdeelplaatje is \geq 1 mm voor de vlakke en \geq 0,75 mm voor de geprofileerde plaatjes statische uittrekwaarde van de schroef is \geq 1.350 N	450 N per bevestiger
PC	INSTA-STIK ROOFING STD, 125 g/m ²	3.000 Pa
PC	INSTA-STIK ROOFING INSTA-STIK ROOFING STD, 250 g/m ²	5.300 Pa
MV/PC	Onderlaag Tauroxx of Rhinoxx MV met 9 bevestigers per plaat, + bovenlaag Rhinoxx (Afschot) gelijmd met INSTA-STIK ROOFING STD, 150 g/m ²	5.300 Pa
PC/PC	Onderlaag Rhinoxx of Tauroxx met INSTA-STIK ROOFING STD, 125 g/m ² + bovenlaag Rhinoxx (Afschot) met INSTA-STIK ROOFING STD, 150 g/m ²	3.000 Pa
PC/PC	Onderlaag Rhinoxx of Tauroxx met INSTA-STIK ROOFING STD, 250 g/m ² + bovenlaag Rhinoxx (Afschot) met INSTA-STIK ROOFING STD, 150 g/m ²	5.300 Pa
PC	DERBISEAL S, 1,2 kg/m ²	3.700 Pa
TB	Warm bitumen, 1,5 kg/m ²	5.800 Pa
PC	Millenium One Step, 2K PU, 170 g/m ²	2.330 Pa
PC	Soudatherm Roof 330, PU, 180 g/m ²	2.330 Pa
PC Op beton	Soudatherm Roof 330, PU, 115 g/m ²	3.667 Pa
PC op hout + damp scherm	Soudatherm Roof 250, 80 g/m ²	3.330 Pa
PC op staalplaat + damp scherm	Soudatherm Roof 250, 195 g/m ²	3.670 Pa
PC/PC	Onderlaag Caproxx Energy met INSTA-STIK ROOFING STD: 130 g/m ² + bovenlaag Rhinoxx (Afschot) met INSTA-STIK ROOFING STD: 130 g/m ²	3.330 Pa
PC/PC	Onderlaag Caproxx Energy met Soudatherm Roof 330: 165 g/m ² + bovenlaag Rhinoxx (Afschot) met Soudatherm Roof 330: 130 g/m ²	2.330 Pa
PC/PC	Onderlaag Caproxx Energy met Millenium One Step, 2K PU: 250 g/m ² + bovenlaag Rhinoxx (Afschot) met Millenium One Step, 2K PU: 190 g/m ²	2.000 Pa

Coderingssysteem bevestiging thermische isolatie conform TV215

MV	Mechanisch bevestigd met schroeven/tules
TB	Volvlakkig gekleefd met warme bitumen (giethmethode)
PC	Partieel gekleefd met synthetische lijm

Dakopbouw en verwerking

Bevestiging isolatie en dakafdichting op de dakvloer

Afhankelijk van het type dakvloer en toe te passen damp scherm kan de isolatie als volgt bevestigd worden (zie tabellen windweerstand):

- Volgekleefd met warm bitumen;
- Partieel kleven met:
 - PU-schuim INSTA-STIK™ ROOFING, Millenium One Step of Soudatherm Roof 330.
 - Bitumineuze pasta DERBISEAL S;
- Mechanisch bevestigingen zoals o.a.:
 - Kunststof tules met stalen schroeven
 - Stalen drukverdeelplaatjes (bij voorkeur stapzekere bevestigingen) met stalen of RVS schroeven
 - Slagpluggen;
- Onderlinge bevestiging van de Rhinoxx isolatieplaten, partiële verkleving door middel van PU-schuim INSTA-STIK™ ROOFING, Millenium One Step of Soudatherm Roof 330.

Bevestigingscode	Dakbedekking op Rhinoxx (Afschot) en Rhinoxx D	Rekenwaarde (2) W_{adm}
TC	EPDM Resitrix SKW en SR hechtprimer FG 35, 120 à 200 g/m ²	5.300 Pa
TC	EPDM Firestone RubberGard EPDM LSFR contactlij m EPDM Bonding Adhesive BA-2004(T), 430 g/m ²	4.000 Pa
TC	EPDM Carlisle Sure-Seal Fleeceback Mastersystems Versigard Fleeceback EPDM Masterclose PX 2000 (2-componenten PU), 200 g/m ²	3.300 Pa
TC	EPDM Carlisle Sure-Seal Fleeceback PX 300 Master Contact (SBR 1-component), 350 g/m ²	5.300 Pa
TC	EPDM Carlisle Sure-Seal Fleeceback AFX Versigard Fleeceback EPDM – SecuOne Spray-Fix (SBR 1-component), 350 g/m ²	5.650 Pa
TC	EPDM Carlisle Sure-Seal Kleen Versigard EPDM Spray-Fix (SBR 1-component), 350 g/m ²	4.650 Pa
TC	TPO Carlisle Sure-Weld TPO Spray-Fix (SBR 1-component), 350 g/m ²	4.650 Pa
TC	PVC Alkorplan A 35179 (FR) PU-lij m ALKORPLUS 81068, 300 g/m ²	3.600 Pa
TC	PVC Alkorplan A 35179 (FR) PU-lij m ALKORPLUS 81065 Dualfi x, 130 g/m ²	3.300 Pa
PC	EPDM hertalan easy cover FR PU-lijm ks 143, 460 g/m ²	4.000 Pa
TC	Bitumineuze dakbedekking, 1- of 2-laags, gebrand	6.000 Pa
PC	EPDM Mastersystem Fleeceback Millenium PG-1 2K PU, 100 g/m ²	2.333 Pa
TC	EPDM Mastersystem fleeceback 1-Spray Soudatherm Roof 360, PU, 100 g/m ²	3.667 Pa
TC	EPDM Mastersystem fleeceback Insta-Stik Spray, PU, 50 g/m ²	3.330 Pa
TC	EVA Alkortec A 35198 PU-polymeer-lij m Alkorplus 81068, 300 g/m ²	3.300 Pa
PC	EVA Alkortec A 35198 1K PU-lij m Alkorplus Dualfi x 81065, 130 g/m ²	3.300 Pa
TC	TPO Flagon EP/PR-F DE 1,2 mm Flagcol TF1 contactlij m, 150 g/m ² x 2	5.300 Pa
PC	TPO Flagon EP/PV-F DE 1,2 mm Soudatherm Roof 360 M, 80 g/m ²	3.670 Pa
TC	EPDM Retridex hechtprimer FG 35, 120 à 200 g/m ²	5.325 Pa

Coderingssysteem bevestiging dakbedekkingssysteem conform TV215


TC	Volvlakkig gekleefd met synthetische lijm
PC	Partieel gekleefd met synthetische lijm
TS	Volvlakkig gekleefd lasmethode

Dakopbouw en verwerking

Verwerking dakbedekking op Rhinoxx

Afhankelijk van vereiste windweerstand en het type dakbedekking (zie lijst hierboven) kan de dakafdichting als volgt bevestigd worden op de Rhinoxx:

- Volledig gekleefd:
 - met synthetische koudlijm, eigen aan het dakmembraan;
 - met bitumineuze koudlijm, eigen aan het dakmembraan;
 - door lassen met de vlam.
- Partieel gekleefd met synthetische koudlijm, eigen aan het dakmembraan;
- Losliggend geplaatst met geballast dakmembraan;
- Dakafdichting samen met de isolatieplaten mechanisch bevestigen waarbij de isolatieplaten vooraf mechanisch bevestigd moeten worden zoals omschreven in de ATG.



Aandachtspunten

- De met glasvlies beklede zijde naar boven verwerken;
- Uitsluitend aanbrengen op een droge ondergrond. Indien nodig losliggend vuil verwijderen;
- Bij isolatie in meerdere lagen, de plaatnaden van de bovenliggende laag laten verspringen t.o.v. die van de onderliggende laag;
- Droog verwerken en maatregelen nemen zodat tijdens en na plaatsing vochtinsluiting is uitgesloten. Niet méér dakisolatieplaten plaatsen dan op dezelfde werkdag kunnen worden afgedicht;
- Bij overmatige belasting tijdens de uitvoering dienen de dakisolatieplaten aanvullend beschermd te worden door, bijvoorbeeld het aanbrengen van multiplex platen;
- Voor regelmatig belopen voor bijvoorbeeld onderhoud aan installaties altijd looppaden voorzien;
- Zonnepanelen of andere installaties steeds op drukverdelende voetjes, steunen of betontegels plaatsen tot een gewicht van maximaal 50 kg per tegel van 30 x 30 cm of +/- 550 kg/m² voor andere drukverdeeloppervlakte. Maximale druk voor zonnepanelen 33 kPa per voetje (zie voor meer informatie de brochure 'Isolatie voor platte daken en metalen gevels' op rockwool.be);
- Vegetatiedaken beperken tot maximaal 400 kg/m² verzadigd gewicht (enkel extensieve en licht intensieve dakbegroeiing).

Plaatsing

Het is belangrijk ROCKWOOL dakisolatieplaten zo nauwsluitend mogelijk en in verband te leggen, bij voorkeur in halfsteens. Dankzij de goede dimensiestabiliteit blijven de naden gesloten. Maak de platen op maat met een zaag en werk daarmee langs een rechte lat of rei. Verwerk geen beschadigde platen.

De platen worden meestal in de lengte haaks op de cannelurerichting van het staaldak gelegd.



- Bij mechanisch bevestigde daksystemen de isolatieplaten of -plaatstukken additioneel met minimaal 1 schroef per plaat bevestigen (zogenaamde werkparker).
- Bij mechanische bevestiging is de combinatie van schroeven met tules het beste om koudebruggen te vermijden. Een alternatief is schroeven met extra winding onder de schroefkop en aangepaste drukverdeelplaatjes om stapvastheid te verzekeren.

Services

Technisch Advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot thermische en bouwfysische berekeningen, bouwregelgeving, producttoepassingen, verwerking, detailleringen, brandveiligheid, akoestiek, milieu en duurzaamheidsaspecten.
rockwool.be/contact

Pallet Retour Service


Laat lege pallets niet rondslingeren op de bouwplaats, maar laat ze gratis ophalen middels onze Pallet Retour Service.
rockwool.be/palletteretourservice

Rockcycle®

Met Rockcycle helpen we u bij het inzamelen van rotswolresten van de bouwwerf voor recyclage en de verdere logistieke afhandeling.
rockwool.be/rockcycle

Legplanservice

De ROCKWOOL Legplanservice helpt gratis en vrijblijvend bij het ontwerpen van een optimaalafschotplan.
rockwool.be/legplanservice



Tools

U-waarde Calculator

Bereken snel en handig de U-waarde van een constructie met de gratis ROCKWOOL U-waarde Calculator.
rockwool.be/uwaarde

Bestekservice

Download de gewenste bestekteksten met de gratis online bestekservice van ROCKWOOL.
rockwool.be/bestekservice

BIM Solution Finder

De BIM Solution Finder biedt de meest actuele BIM-objecten en -modellen voor een groot deel van het ROCKWOOL assortiment.
rockwool.be/bim

dB Check

De dB Check voor platte daken biedt eenvoudig en snel inzicht in het effect van ROCKWOOL platdak isolatie op de akoestische prestatie van het dak.
rockwool.be/dbcheck

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T +32 (0) 2 715 68 05

E info@rockwool.be · rockwool.be

